

Technisches Merkblatt P101036



Setta FEUCHTRAUM SYSTEMKLEBER

Rohstoffe/Herstellung

setta Feuchtraum Systemkleber ist ein einkomponentiger, wasserbasierter Polyurethan-Polymer-Klebstoff aus dem setta WASSERSCHUTZWERKE-Set, der speziell für die Verklebung von digital bedruckten Vliestapeten in Nass-Räumen, Küchen und anderen Spritzwasserbereichen entwickelt wurde.

Produktdaten

Gewicht: 2,5 kg Beutel im Kunststoffeimer
Verbrauch: ca. 200 – 250 g/m²

Der Verbrauch kann je nach Struktur der Vliestapete sowie Rauigkeit und Saugfähigkeit des Untergrundes variieren.

Produkteigenschaften

- Gebrauchsfertig
- Lösemittelfrei
- Geringe VOC-Emission (flüchtige organische Verbindungen)

Anwendung/Verarbeitung

Untergrund

Bei dem Einsatz im Spritzwasserbereich, insbesondere in Nass-Zellen, ist sicherzustellen, dass eine funktionsfähige Flächenabdichtung nach DIN 18534 (Abdichtung von Innenräumen) vorliegt.

Es ist ein tapezierfähiger Untergrund gem. BFS-Merkblatt Nr. 16 herzustellen. Der Untergrund muss generell trocken, tragfähig, sauber, glatt, staub-, lack- oder ölfrei und für die vorgesehene Verarbeitung von digital bedruckten Vliestapeten hinreichend ebenflächig sein.

Vor der Verklebung der Vliestapeten mit dem setta Feuchtraum Systemkleber ist der Untergrund mit der setta Feuchtraum Grundierung vorzubehandeln.

Die BFS-Merkblätter Nr. 7, 10, Nr. 16 und Nr. 20, sowie VOB/C (18363, 18366 Teil C jeweils Abs. 3) sind zu beachten.

Verarbeitung

Vor den Tapezierarbeiten wird empfohlen, auf eine Akklimatisierung des Klebers von 12 Stunden zu achten. Nicht unter + 10° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.

Der setta Feuchtraum Systemkleber ist gebrauchsfertig eingestellt und muss vor der Verarbeitung nur kurz aufgerührt werden. Anschließend ca. 200 – 250 g/m² mittels einer kurzflorigen Farbwalze im Kreuzgang aufrollen.

Die Trockenzeit variiert in Bezug auf Temperatur und Umgebungseigenschaften.

Technisches Merkblatt P101036

Auf die richtige Menge und gleichmäßige Verteilung achten. Ein zu hoher Kleberauftrag kann zu Kleberanhäufung und damit verbundenen Störungen im Oberflächenbild führen.

Nur so viel Klebstoff auftragen, dass die Vliestapete vor Hautbildung zügig verarbeitet werden kann. Die Offenzeit des Klebers (Hautbildung) beträgt ca. 30 - 40 Minuten (+23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit). Es ist eine vollflächige Verklebung sicherzustellen.

Die Vliestapeten lotrecht und nahtfrei verkleben. Empfehlenswert ist insbesondere für Nass-Zellen, dass Tapetenbahnen in der entsprechenden Breite der vorgesehenen Tapezierfläche verarbeitet werden, so dass eine homogene, naht- und ansatzfreie Wandgestaltung sichergestellt wird.

Die Bahnen mit dem Tapezierspachtel oder mit der Moosgummiwalze blasenfrei andrücken, Tapezierspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cuttermesser beschneiden oder mit der Schere abtrennen. Darauf achten, dass die Flächenabdichtung nicht beschädigt wird. Bei innenliegenden Ecken das Motiv ca. 5 mm auf die anschließende Wandfläche führen und die Anschlussbahn überlappend verkleben.

Frische Kleberflecken sind direkt mit einem sauberen, feuchten Tuch vorsichtig zu entfernen. Beim Trocknen sind Zugluft sowie starkes Aufheizen des Raumes zu vermeiden. Nicht unter + 10° C und nicht über +35° C Luft- und Objekttemperatur arbeiten.

Nach der Trocknung der verklebten Fläche (ca. 48 – 72 Stunden) ist die Vliestapete mit der setta Feuchtraum 2K-PU-Beschichtung zu versiegeln.

Renovierung

Im Renovierungsfall muss die alte Vliestapete mechanisch entfernt werden, wobei darauf zu achten ist, dass die funktionsfähige Flächenabdichtung nicht beschädigt wird.

Lagerung

Der setta Feuchtraum Systemkleber ist in der Originalverpackung unter Standardbedingungen (+ 5 °C + 35 °C) für 12 Monate ab Herstellungsdatum haltbar. Es ist wichtig, den setta Feuchtraum Systemkleber an einem trockenen Ort und fern von Wärmequellen und direkter Sonneneinstrahlung aufzubewahren.

Sicherheits-Hinweise

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Produkt-Etiketten und im aktuellen Sicherheitsdatenblatt:

https://www.setta.de/sortiment/wand_und_bodenbelag/wandbelag__tapete/produktdetails_tapetenkollektionen/setta-tapeten-kollektion-gesammelte-werke-2030/?highlight=gesammelt

Hinweise

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien als Baumaterial zu entsorgen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen.

Die Verarbeitungs- und Trockenzeit variiert in Abhängigkeit von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Hohe Temperaturen und Luftfeuchtigkeit verkürzen, niedrige Temperaturen und Luftfeuchtigkeit, sowie nicht saugende Untergründe verlängern die Offen- & Trocken-Zeit.

Werkzeugreinigung: Werkzeug nach der Verarbeitung gründlich mit Wasser reinigen.

Sofern ein Mangel während der Verarbeitung auftreten sollte, sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und beim Handel zu reklamieren. Beanstandungen ohne Beweisführung

Technisches Merkblatt P101036

(Fotos/Restgebinde) können nicht anerkannt werden. Vorstehende Angaben können nur allgemeine Empfehlungen sein.

Da die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegen, befreien unsere Angaben unsere Kunden nicht von der eigenen Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Mit Erscheinen einer, durch technischen Fortschritt bedingten, Neuauflage verliert die vorliegende Ausgabe ihre Gültigkeit.

Stand: 05/2023