

# Produktinformation P100581



## setta profi Plan 200



<b>Produktbeschreibung</b>	setta Profi Plan 200 ist eine selbstverlaufende, dünn-schichtig ausziehbar, hydraulisch abbindende, zementäre Universal Spachtelmasse
<b>Eigenschaften</b>	Selbstverlaufend, Dünn-schichtig ausziehbar, Hydraulisch abbindend, Geeignet als Parkettuntergrund in 2mm Schichtstärke bei der Verwendung von setta coll PK.
<b>Anwendungsbereich</b>	setta Profi Plan 200 dient zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis zu 10mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen im Innenbereich. Für den Einsatz auf Gussasphaltestrich empfehlen wir die Spachtel- und Nivelliermasse setta Plan S.
<b>Gebinde</b>	25 kg
<b>Farbton</b>	Graues Pulver
<b>Verarbeitung</b>	In ein sauberes Gefäß gibt man 6,0 l reines, kaltes Wasser vor. Danach wird das Spachtelmasse-pulver mit einer Rührmaschine zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. Eine Reifezeit von mind. 2 Minuten ist empfehlenswert. Die Masse wird innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit auf den Untergrund aufgetragen und ggf. mit der Glättkelle geglättet. Bei ungünstigen klimatischen Bedingungen und bei Schichtstärken über 5mm kann die Bildung von Haarrissen nicht ausgeschlossen werden. In diesen Fällen wird der Einsatz von setta Plan S bzw. setta Plan ST empfohlen. Ein evtl. Nachspachteln mit setta Profi Plan 200 wird am besten dann durchgeführt, wenn die erste Schicht begehrbar, aber noch feucht ist. Sollte die erste Schicht trocken sein, ist eine Zwischengrundierung, z.B. mit setta Profi Grund erforderlich. Abbindende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hohe Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muss die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein.
<b>Ansatzverhältnis</b>	ca. 6,0 l Wasser auf 25 kg SETTA PROFIL PLAN 200
<b>Verarbeitungszeit</b>	bei + 18°C innerhalb von ca. 25 Minuten nach dem Anmischen
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	Am besten zwischen +15°C und +20°C nicht unter +5°C oder über +30°C
<b>Lagerung</b>	6 Monate lagerfähig. Vor Feuchtigkeit schützen
<b>Verbrauch</b>	Verbrauchsmengen kg/m <sup>2</sup> pro mm Schichtstärke 1,5
<b>Trockenwerte</b>	Begehrbar: Frühestens nach 2 Stunden Verlegereif: Nach ca. 24 Stunden Frühestens nach 2 Stunden
<b>Vorbereitung des Untergrundes</b>	Der Untergrund muss entsprechend den Forderungen der DIN 18365 insbesondere dauertrocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln), rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rau sein. Nachstehende Untergründe müssen mit folgenden Grundierungen bzw. Haftbrücken vorbehandelt sein:

# Produktinformation P100581



**Stark saugende Zementestriche:** setta Profi Grund 100 (1:1 wasserverdünnt)

**Calciumsulfatestriche bzw. Calciumsulfat-(fließ) -estriche:** setta Profi Grund 100 (1:1 wasserverdünnt)

**mineralisch gefüllt:** setta coll 2-K Grundierung Setta coll 2-k Vorstrich

**Terrazzo, Steinfliesen und andere glatte und dichte Untergründe:** Setta coll 2-k Vorstrich

Bei Grundierung saugfähiger zementärer Untergründe mit setta Profi Grund kann die angesetzte Spachtelmasse auf den noch feuchten Vorstrich aufgebracht werden. In anderen Fällen muss der Vorstrich vorher vollständig abgetrocknet sein.

**Reinigung** Mit Wasser

**GEFSTOFFV** Reizend Hinweis im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten.

**GISBAU-Code** TRGS 613

**Besondere Hinweise** Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Herstellers. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.