

**setta**<sup>®</sup>  
Einfach besser.

## PLAN FH

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta Plan FH ist eine elastische, faserverstärkte Ausgleichsmasse. Sie dient dem Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Holzdielenböden, Holzpressspanplatten (V100) und Trockenausbauelementen im Innenbereich. Die Masse kann an einem Arbeitsgang in Schichtstärken zwischen 3 und 15 mm eingebracht werden.

#### EIGENSCHAFTEN:

Spannungsarm, fasermiert, selbstverlaufend und hoch elastisch. setta plan FH ist ab 3 mm für die Stuhlrollenbelastbarkeit und auf Fußbodenheizungen geeignet.

#### GEBINDE:

25 kg

#### BASIS:

Zement, kunstharzvergütet

#### LIEFERFORM:

Graues Pulver mit Fasern

#### VERBRAUCH:

Ca. 1,6 kg/qm pro 1 mm Schichtdicke

#### VERARBEITUNG:

In ein sauberes Gefäß gibt man reines, kaltes Wasser. Danach wird das Spachtelmassepulver mit einer Rührmaschine zu einem klumpenfreien Ansatz eingerührt. Eine Reifezeit der Spachtelmasse von mind. 2 Minuten ist empfehlenswert. Die Masse wird innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit auf den Untergrund in einer Schichtdicke von mindestens 3 mm aufgetragen und ggf. mit der Glättkeile geglättet. Ein Abglätten mit einer selbstverlaufenden Spachtelmasse ist in der Regel nicht erforderlich. Abbindende Schichten unbedingt vor zu schneller Austrocknung, z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung, Zugluft oder hohe Raumtemperatur schützen. Vor der Verlegung von Belägen muß die Ausgleichsschicht völlig durchgetrocknet sein, im Zweifelsfall CM-Messung (< 2 CM-%) durchführen.

#### VERARBEITUNGSTEMPERA-

**TUR:** Am besten zwischen +15 und +20°C. Nicht unter 5°C oder über 30°C

#### ANSATZVERHÄLTNIS:

Ca. 5,5 l Wasser auf 25 kg setta Plan FH

#### VERARBEITUNGSZEIT:

Bei +18°C innerhalb von ca. 15 Minuten nach dem Anmischen

#### BEGEHBAR:

Frühestens nach ca. 4 Stunden

#### VERLEGEREIF:

Nach ca. 24 Stunden

#### EIGNUNG BEI STUHLROLLENBELASTUNG: (ROLLEN NACH DIN EN 12529)

Ab 3 mm Schichtdicke

#### EIGNUNG AUF FUßBODENHEIZUNG:

Ja– Entsprechendes Merkblatt und ergänzende Hinweise des Zentralverbandes des Deutschen Baugewerbes beachten.

#### GEFSTOFFV:

„Reizend“. Hinweise im Sicherheitsdatenblatt und auf dem Gebinde beachten.

#### GISBAU-CODE:

ZP 1

Chromatarm gemäß TRGS 613.



### BESONDERE HINWEISE:

#### Lagerung:

Trocken lagern. Vor Feuchtigkeit schützen. Original verpackt ca. 6 Monate lagerfähig. Herstellungsdatum: siehe Aufdruck Chargen-Nr.

(1. Ziffer=Produktionsjahr, 2. und 3. Ziffer=Produktionswoche)

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

## SETTA

## PLAN FH

### BESCHICHTUNGSaufbau

Der Untergrund muß entsprechend den Forderungen der DIN 8365 insbesondere dauer trocken, sauber (frei von Schmutz, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln), rissfrei, zug- und druckfest und nicht zu glatt oder zu rauh sein. Die Untergründe müssen mit NIBOGRUND G I 7 ( : wasser verdünnt), NIBOGRUND N 25 oder NI BOGRUND G I I (bei besonders starker Belastung) vorbehandelt werden. Nach dem Trocknen der Grundierung müssen breite Fugen bei Holzuntergründen mit ACRYLAT-DICHTSTOFF ausgefüllt werden. Wichtig: Eine ausreichende Unterlüftung von Holzböden, z. B. durch Anbringen von Lüftungsschlitzen oder durch Bohrungen (Ø = 0 mm) im Randbereich, muß gewährleistet sein.

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
 Eupener Straße 70  
 D-50933 Köln  
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
 E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)