

# setta<sup>®</sup> PROFI GRUND 100

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes nach Din 18365. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen wie Estrichen, Rohbetondecken, Natur- und Kunststein, keramischen Fliesen und Platten u. a. m. – ausgenommen Magnesia-Industrieestriche und Steinholzestriche – vor dem Egalisieren und Spachteln.

Als Haftbrücke bei Altbausanierungsmaßnahmen und im Sportstättenbau, u. a. auf vorhandenen Spachtel- und Ausgleichmassenschichten

#### EIGENSCHAFTEN:

lösemittelfrei  
wasserverdünnbar

#### GEBINDE:

10kg

#### Farbton:

weiß nach dem Trocknen transparent

#### VERARBEITUNG:

Setta Profi Grund 100 ist im Mischverhältnis 1:1 mit Wasser zu verdünnen; auf stark saugenden zementären Untergründen kann bis zu einem Mischungsverhältnis von 1:2 mit Wasser verdünnt werden. Saubere Gefäße benutzen. Verdünnte Dispersion gleichmäßig auftragen -Pfüßenbildung vermeiden -und zu einem transparenten Film trocknen lassen. Nachfolgende Spachtel- und Egalisierungsarbeiten können bei Zementestrichen nach Aufbringen der Grundierung „naß in naß“ ausgeführt werden. Bei Feuchtigkeitsempfindlichen Untergründen, u. a. Calciumsulfatestriche ist eine Trockenzeit von mindestens 24 Stunden einzuhalten; bei Holzspanplatten, z. B. Type V 100 mindestens 48 Stunden warten.

#### WERKZEUG:

Übliche Streich- Walz- und Spritzgeräte

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Mit Wasser direkt nach der Anwendung

#### GEFSTOFFV:

Entfällt

#### VPF:

#### GISBAU-CODE:

D1-TRGS 610



### Haft und Grundierdispersion

### BESONDERE HINWEISE:

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
http://www.vfg.net und www.setta.de  
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

## SETTA PROFI GRUND100

### ANGABEN ZUM VERBRAUCH:

Ca. 75 g Konzentrat/ m<sup>2</sup> (Verarbeitung 1:1)

### MISCHUNGSVERHÄLTNIS:

1:1 mit Wasser verdünnen;  
bei stark saugenden zementären Untergründen kann bis zu 1:2 mit Wasser verdünnt werden

### TROCKNUNGSZEITEN:

Grundierung zu einem transparenten Film auf trocknen lassen

Zementestriche, Spachtelschichten	nachfolgende Spachtelarbeiten können nach Aufbringen der Grundierung „naß in naß“ ausgeführt werden
Calciumsulfat- estriche	mindestens 24 Stunden
Holzspanplatten, OSB-Platten, etc.	mindestens 48 Stunden

### VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES:

	<p>Bodenbelagsarbeiten erfordern nach DIN 18365 einen sauberen, dauertrockenen, rissfreien, druck- und zugfesten und nach dem Überspachteln ebenen Untergrund. Für andere Anwendungen gelten sinngemäß entsprechende Voraussetzungen.</p> <p>Calciumsulfatestriche(CA) und Calciumsulfatfließestriche(CAF) mechanisch vorbehandeln (CA bürsten, CAF anschleifen) und gründlich absaugen. Vorschriften der Estrichhersteller beachten.</p> <p>Grundierungen, Haftbrücken und Vorstriche sind nicht in der Lage, nicht normgerechte Untergründe „verlegereif“ zu machen. Sie dienen vielmehr dazu, in Verbindung mit geeigneten Materialien optimale Verarbeitungsergebnisse zu erzielen.</p>



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)