

setta[®] classic VORSTRICHFARBE

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta classic VORSTRICHFARBE ist ein aromatenfreier Voranstrich für innen und außen. Für Zwischenanstriche auf grundiertem Holz und Metall, für Grundanstriche und Ausbesserungen an Warmwasser-Heizkörpern.

EIGENSCHAFTEN:

Witterungsbeständig, hohe Deckkraft, guter Verlauf und leichte Verarbeitung. Verdünnen mit setta Verdüner AF.

ANWENDUNG:

Innen und außen; Grundierung, Zwischen- und Vorlackierung von Holz, Holzwerkstoffen, Hart-Kunststoffen ohne Oberflächentrennmittel, Putzen; Eisen und Stahl ggf. nach Rostschutzgrundierung.

GEBINDE:

375 ml, 750 ml, 2,5 l, 10 l

FARBTÖNE:

weiß

VERARBEITUNG:

Streichen, rollen, spritzen fluten, tauchen.
Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren.

VERDÜNNUNG:

Bei Bedarf setta Verdüner AF.

WERKZEUG:

Pinself, Rolle, Hochdruck-, Airless-Gerät

REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Setta Verdüner AF.

GEFSTOFFV:

R 10: Entzündlich; S 02: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen; S 23: Dämpfe und Aerosole nicht einatmen; S 38: Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Bei Innenarbeiten für ausreichende Belüftung sorgen.
Hinweis: enthält 2 Buntanoxim und Kobalt-II-Salze; kann allergische Reaktionen auslösen.

VBF:

entfällt

GISBAU-CODE:

M-GP 02



Weiße Vorstrichfarbe
Für außen und innen

BESONDERE HINWEISE:

Auf Taufeuchte und Objekttemperatur achten. Niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchte verlängern die Trockenzeit.

Beschichtungsaufbau und Ausführung jeweils objektbezogen nach der zu erwartenden Beanspruchung festlegen. Mindestausführung nach VOB DIN 18363. Regelmäßige Pflege, Ausbesserung von Schäden verlängert die Lebensdauer der Beschichtung.

Langanhaltende Elastizität und Haftung zum Untergrund bei Anstrichstoffen kann nur über ausreichende Schichtdicke erreicht werden. Roll- und Spritzverarbeitung ergeben erfahrungsgemäß geringere Schichtdicken. Daraus resultieren geringere Deckfähigkeit und Verschleißschicht.

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

P100004

SETTA classic VORSTRICHFARBE

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m ² /Anstrich	ca. 110 ml/m ²				
HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	MM-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	DIN 4MM KONSISTENZ
Hochdruck	1,2-1,5 mm		ca. 4 bar		ca. 35 sec./4 mm DIN Becher
Niederdruck					
Airless	0,279-0,330 mm	Je nach Untergrund bis 50°	ca. 150 bar		Unverdünnt, nur bei Bedarf einstellen
TROCKNUNGSWERTE					
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR	
Nach Stunden	Nach ca. 1 Stunde				
BESCHICHTUNGS-AUFBAU					
Vorbereitung: Nadelhölzer aussen: (s. BFS-TM Nr. 3,18) Mit setta Imprägniergrund imprägnieren.		Hart –Kunststoffe ohne Oberflächentrennmittel: (s. BFS-TM Nr. 22) Reinigen, schleifen, entfetten mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche bzw. geeigneten Entfettungsmittel. Grundierung mit setta classic Allgrund			
Hölzer mit Inhaltsstoffen und tropische Hölzer: Isolieren mit setta glänzend, 40 % verdünnt mit setta Verdüner AF.		Gipskarton und Putz: setta classic VORSTRICHFARBE Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bis 10 % setta Verdüner AF zusetzen. Die Saugfähigkeit des Untergrundes wird nach Grundierung mit setta classic VORSTRICHFARBE reduziert.			
Holz und Holzwerkstoffe: Reinigen, schleifen. Grundierung mit setta Grundlack, werkseitig beschichtete Holzwerkstoffe ggf. mit setta.		Zwischenbehandlung: setta classic VORSTRICHFARBE			
Eisen und Stahl: Schleifen. Zunder, Walzhaut, losen rost entfernen. Grundierung mit setta classic Allgrund.		Renovierungsanstriche: Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Losen Anstrich entfernen. Alte festhaftende Anstrichschichten reinigen, schleifen und grundieren bzw. vorlackieren.			
Zink und verzinkte Flächen: (s. BFS-TM Nr. 5) Entfetten mittels ammoniakalischer Netzmittelwäsche. Weißen Rost (basisches Zinkcarbonat) restlos entfernen. In speziellen Objektfällen kann ein leichtes Strahlen (sweepen) erforderlich sein. Grundierung mit setta classic Allgrund		Untergrund: Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei, geschliffen, frei von trennenden Substanzen und fachgerecht vorgearbeitet sein.			
Naturaluminium: (s. BFS-TM Nr. 6) Schleifen, reinigen. Grundierung mit setta classic Allgrund		Decklackierungen: setta classic VORSTRICHFARBE kann mit allen setta Alkydharz-Lacken überarbeitet werden.			
Eloxiertes Aluminium: (s. BFS-TM Nr. 6) Schleifen, reinigen. Grundierung mit setta classic Allgrund					



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
 Eupener Straße 70
 D-50933 Köln
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
 E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de