

# setta<sup>®</sup> COLL FERTIGKLEISTER RF

## Einfach besser.

### WERKSTOFF:

#### PRODUKTBESCHREIBUNG:

Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, dispersionsverstärkter Cellulosekleber für die Verklebung von Rauhfaser- und Papiertapeten. Setta Fertigkleister ist gebrauchsfertig, geruchsarm, leicht verarbeitbar und trocknet transparent auf.

#### EIGENSCHAFTEN:

Gebrauchsfertig, homogene Konsistenz, transparent auf trocknend, lösemittelfrei, leicht verarbeitbar, wasserverdünnbar, umweltschonend, geruchsarm, diffusionsfähig

#### VERARBEITUNG:

setta coll Fertigkleister RF mit handelsüblichen Bürsten oder Kleistergeräten verarbeiten. Zur Verklebung von Rauhfaserpapeten satt und gleichmäßig auf die Bahnenrückseite auftragen und Kanten genau zusammenlegen. Anschließend je nach Tapetentyp unterschiedlich lang (meist ca. 5-10 Minuten) weichen lassen. Überschüssigen, feuchten Kleister auf den Oberseiten der Tapetenbahnen z.B. in Naht- und Eckbereichen nach der Verklebung mit einem feuchten Schwamm entfernen.

#### AUFTRAGSVERFAHREN:

Handelsübliche Bürsten, Kleistergeräte (z.B. Tapofix Einstellstufe = 1,5-2)

#### GEBINDE:

16 kg Gebinde

#### FARBTÖNE:

MILCHIG-TRANSPARENT

#### VERBRAUCH:

Je nach Struktur und Saugfähigkeit des Untergrundes 200-250 g/m<sup>2</sup>. Objektbedingte Abweichungen durch Probeanstrich ermitteln.

#### VERARBEITUNGSEMPERATUR/UNTERGRENZE:

+ 5° C Untergrund und Umgebungstemperatur.

#### TROCKENZEIT:

Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit nach ca. 12 Stunden trocknen und überstreichbar. Bei Veränderung der Parameter verändert sich die Trocknungszeit.

#### REINIGUNG DER WERKZEUGE:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

#### GEFSTOFFV, VBF:

entfällt

#### ENTSORGUNG:

Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altacke abgeben. Eintrocknete Materialrestekönnen als ausgehärtete Farben bzw. Als Haumüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen.

#### GISBAU-CODE:

M-DF 01



**Gebrauchsfertiger, lösemittelfreier, dispersionsverstärkter Cellulosekleber für die Verklebung von Rauhfaser- und Papiertapeten.**

### BESONDERE HINWEISE:

#### TECHNISCHE BERATUNG:

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in diesem Merkblatt nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

#### LAGERUNG:

Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebinde gut verschließen und möglichst bald verbrauchen.

**Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.**



Verband Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221 / 95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)

# TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

## SETTA COLL FERTIGKLEISTER RF

ANGABEN ZUM VERBRAUCH:		SPRITZTECHNIK			
	STREICHEN	ROLLEN	HOCHDRUCK	AIRLESS	NIEDERDRUCK
Verdünnungsmengen in Volumen %					
Verbrauchsmengen ml/m <sup>2</sup>					

HINWEISE ZUM SPRITZVERFAHREN:					
	MM-DÜSE	SPRITZWINKEL	DRUCK BAR	KREUZGÄNGE	DIN 4MM KONSITENZ
Hochdruck					
Niederdruck					
Airless					

TROCKNUNGSWERTE				
	STAUBTROCKEN	GRIFFEST	ÜBERSTREICHBAR	ÜBERSPRITZBAR
Nach Stunden				

### BESCHICHTUNGS-AUFBAU

**DEKLARATION DER INHALTSSTOFFE:**  
Zelluloseleim, Wasser, Dispersion, Additive, Konservierungsstoffe

**GEEIGNETE UNTERGRÜNDE UND DEREN VORBEREITUNG:**  
Die Untergründe müssen fest, trocken, glatt, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. Raue Untergründe mit Innenspachtel abglätten. Bitte VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 und die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten. Bei Reinigungsarbeiten sind die gesetzlichen Vorschriften zu beachten. Es wird empfohlen, vor Beginn der Arbeiten Musterflächen anzulegen und somit die Haftung und das Oberflächenbild zu prüfen. Vor Verarbeitung die Technische Informationen der eingesetzten Grundierung beachten. Nachputzstellen müssen gut ausgetrocknet und abgebunden sein, ggf. flutieren.

**GRUNDANSTRICHE:**  
Saugende Untergründe müssen mit einer Tiefgrund egalisiert werden. Den Tiefgrund gleichmäßig, je nach Saugvermögen des Untergrundes 1–2 x nass in nass auftragen. Die Grundierung mit Tiefgrund muss den Untergrund gleichmäßig festigen und darf keinen dichten, glänzenden Film ergeben, ggf. Probebeschichtung vornehmen. Die Wirkungsweise überprüfen.  
Nicht bzw. schwach saugende Untergründe müssen mit einer Grundierfarbe grundbeschichtet werden. Die Grundierfarbe gleichmäßig auftragen und die Haftvermittlung nach Trocknung überprüfen.  
Auf Gipskartonplatten und ähnlichen Untergründen einen Tapetenwechselgrund als Zwischenbeschichtung aufarbeiten.

**SICHERHEITSHINWEIS:**  
Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei Berührung mit Haut und Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren Farbnebel nicht einatmen. Nicht in die Kanalisation, Erdreich oder Gewässer gelangen lassen. Alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen.

**BITTE BEACHTEN:**  
Ja nach Tapetentyp kann die Weichzeit, Kleistermenge und die Trocknung variieren. Die Angaben der Tapetenhersteller beachten. Nicht entfernte Kleisterreste auf Tapetenoberseiten kann zur Fleckenbildung führen. setta coll Fertigkleister RF ist reversibel, mit diesem Klebstoff verklebte Tapeten könne wieder entfernt werden. Die Einweichzeiten beim Entfernen von Tapeten sind aufgrund der Dispersionsverstärkung des Klebstoffes im Vergleich zu herkömmlichen Tapetenklebern etwas länger.  
Alle vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Fall ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen.

**Mit der Veröffentlichung dieses Technischen Markblattes verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.**  
Stand April 06



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH  
Eupener Straße 70  
D-50933 Köln  
Telefon: +49 (0) 221 / 95 27 36-0  
<http://www.vfg.net> und [www.setta.de](http://www.setta.de)  
E-Mail: [info@vfg.net](mailto:info@vfg.net) und [info@setta.de](mailto:info@setta.de)