

setta[®] COLL VF

Einfach besser.

WERKSTOFF:

PRODUKTBESCHREIBUNG:

setta coll VF ist ein Haftmittel zur Arretierung von textilen Bodenbelägen mit Vliesrücken und selbstliegenden Teppichfliesen mit Vliesrückenausstattung. Geeignet auf gespachtelten Estrichen und vorhandenen Nutzböden, wie PVC- und CV-Belag, Linoleum, Holzboden sowie Natur- und Kunststein im privaten Wohnbereich. setta coll VF kann auch für die nahtlose Verlegung von CV-Belägen bis max. 20 m² Raumfläche auf gespachtelten Untergründen eingesetzt werden. Verlegte Beläge und Teppichfliesen können jederzeit vom Untergrund wieder aufgenommen werden.

EIGENSCHAFTEN:

Lösemittelfrei, leicht auftragbar und schnell trocknend. setta coll VF ist nach der Trocknung jederzeit wasserlösbar.

BASIS:

Kunstharzdispersion

GEBINDE:

3 kg, 10 kg

FARBTÖNE:

weiß

SPEZ.-GEWICHT:

1,0 g/cm³

VERARBEITUNGSTEMPERATUR:

Am besten zwischen +15°C und +20°C

AUFTRAG:

Mit kurzfloriger Lammfell- oder Nylonrolle

VERBRAUCH:

Teppichbeläge mit Vliesrücken:	70 - 130 g/m ²
CV-Beläge:	160 - 200 g/m ²

EIGNUNG BEI STUHLROLLENBELASTUNG (ROLLEN NACH DIN EN 12529) UND AUF FUßBODENHEIZUNG:

Ja – im privaten Wohnbereich bei einem Fixierungsauftrag von mindestens 130 g/m² auf gespachtelten Flächen und vorhandenen Nutzbelägen.

GEV-EMICODE:

EC 1 „sehr emissionsarm“

REINIGUNGSMITTEL:

Für nicht angetrocknetes Material: Wasser

LIEFERGEBINDE:

3 kg Eimer
10 kg Eimer

GISBAU-CODE:

D 1 – Lösemittelfrei gemäß TRGS 610



Haftmittel für textile Beläge mit Vliesrücken

BESONDERE HINWEISE:

Lagerung:

Vor Frost schützen! 12 Monate lagerfähig

Die Angaben dieser Technischen Produktinformation wurden nach intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger Erfahrung zusammengestellt. Sie sollen den Anwender und Verbraucher informieren und unterstützen. Die technischen Daten entsprechen der Rezeptur des Hersteller. Wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungsbedingungen und Untergrundverhältnisse kann keine Gewähr im Einzelfall aus unseren Angaben übernommen werden. Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
Eupener Straße 70
D-50933 Köln
Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de

TECHNISCHE PRODUKTINFORMATIONEN

SETTA

COLL VF

BESCHICHTUNGS-AUFBAU

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muß eben, fest, dauertrocken und frei von Staub, Öl, Fett, Wachs und anderen Trennmitteln sein. Saugende Untergründe sind mit setta coll Haftgrund PA (1:1 wasserverdünnt) vorzubehandeln. Vorhandene Nutzböden müssen fest mit dem Untergrund verbunden sein. Vor der Verlegung auf Altbelägen, ist eine Grundreinigung durchzuführen. Die Anwendung der Fixierung auf Holzuntergründen ist möglich. Beim späteren Ablösen können jedoch Beschädigungen des Untergrundes durch Wassereinwirkung nicht ausgeschlossen werden. Eine Veränderung alter Nutzsichten fällt ausdrücklich nicht unter unsere Gewährleistung.

Verarbeitung:

setta coll VF mit einer geeigneten Auftragsrolle gleichmäßig auf den Untergrund auftragen und zu einem transparenten Film aufdrehen lassen. Die Trockenzeit beträgt bei saugfähigen Untergründen 15-30 Minuten. Bei nicht saugfähigen Untergründen eine Ablüftezeit von 30-40 Minuten einhalten, bis der Einstrich völlig abgetrocknet ist. Danach den Belag einlegen und gründlich anreiben. Bei der Verlegung von Teppichfliesen darauf achten, dass die Plattenfugen nicht verklebt werden. Kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung: Eine kurzfristige Feuchtigkeitseinwirkung schwächt die Klebkraft der Fixierung. Deshalb durchnässte Stellen des Bodenbelages trocknen, ggf. die Fläche etwas beschweren. Hierdurch wird wieder die volle Klebkraft erzielt. Entfernen des Belages: Belag an einer Ecke lösen und vollständig entfernen. setta coll VF mit warmen, spülmittelhaltigem Wasser durchtränken. Nach 30-60 Minuten Einwirkzeit setta coll VF mit einem glatten Spachtel oder Bürste entfernen. Beachten Sie die Hinweise der Belaghersteller.

Hinweise zur Verlegung von CV-Belägen:

Für die sichere Arretierung von CV-Belägen ist der Auftrag mit einer Lammfellrolle bei einem Fixierungsauftrag von 160—200 g/m² erforderlich.



Verbund Farbe und Gestaltung GmbH
 Eupener Straße 70
 D-50933 Köln
 Telefon: +49 (0) 221/95 27 36-0
<http://www.vfg.net> und www.setta.de
 E-Mail: info@vfg.net und info@setta.de