



setta DIN KF

Konservierungsmittelfreie Innenwandfarbe

Produktbeschreibung	setta DIN KF ist eine Hochwertige, matte, gut deckende, konservierungsmittelfreie, lösemittelfreie Wand- und Deckenfarbe mit guter Deckkraft und großem Anwendungsbereich.
Anwendungsbereich	Für gut deckende, matte Wand- und Deckenbeschichtungen auf allen üblichen Innenflächen sowie in hochsensiblen Wohn- und Arbeits-bereichen.
Gebinde	12,5 l
Farbton	Weiß
Verarbeitung	Während der gesamten Verarbeitungs- und Trocknungszeit darf die m Werkstoff, Untergrund- und Luft- Temperatur 8°C nicht unter- und 30°C nicht überschreiten. Die Luftfeuchtigkeit sollte während der gesamten Zeit zwischen 30 % r. F. liegen.
Verdünnung	Wasser
Werkzeug	Pinself, Rolle, Airless-Gerät
	Spritz Daten:
	Staudruck in Bar: 150 - 180 Spritzwinkel: 40° - 50° Düsengröße in inch: 0,021 - 0,025
Reinigung	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Verträglichkeit mit anderen Farben	Ein Mischen mit anderen Materialien sollte nur nach den entsprechenden technischen Angaben erfolgen. Universal- Abtönkonzentrat und / oder handelsübliche Abtön- und Volltonfarben. Durch Zugabe von Abtönprodukten werden die angegebenen Eigenschaften ver-ändert.
Verarbeitungstemperatur	+ 5° C für alle Luft- und Untergrundverhältnisse
Trockenzeiten	Bei warmen, normalen Raumtemperaturen (ca. + 20° C) am gleichen Tag überstreichbar. Bei kühlen Temperaturen entsprechend längere Trocknungszeiten einhalten.
Mittlerer Verbrauchswert	Mit 1 l Farbe können 6 m ² Fläche beschichtet werden. Das entspricht einem Verbrauch von 170 ml/m ² . Für eine exakte Kalkulation bietet ein Probeanstrich am Objekt die beste Gewähr.
Eigenschaften	Das Produkt entspricht der Nassabriebklasse 3 gem. EN 13300. Gute Deckkraft (Kontrastverhältnis Klasse 2 bei einer Ergiebigkeit von ca. 6 m ² /l), und eine gute Verarbeitung gewährleisten eine praxisgerechte Qualität.

Produktinformation P400403

Untergrund	Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen, trocken und tragfähig sein. Kann auf allen trocknen, tragfähigen, mineralischen oder organischen Untergründen wie z.B. Rohfaser oder Gipskartonplatten (ohne Ligninausblutungen) verarbeitet werden (VOB Teil C, DIN 18363 Abs.3). Bei stark saugenden, sandenden, kreidenden Untergründen un-verdünnt mit setta Acryl-Grund grundieren.
Verarbeitungstechnische Hinweise	Kann gestrichen, gerollt oder airless gespritzt werden. Die Grundbeschichtung kann bis max. 5% mit Wasser verdünnt werden. Die Schlussbeschichtung erfolgt unverdünnt. Alle verwendeten Werkzeuge sind sofort nach Gebrauch mit Wasser zu reinigen.
GIS-Code	BSW10
	EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt dieses Produktes (Kat. A/a) : 30g/l (2010) Dieses Produkt enthält max. <1g/l VOC. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich
Entsorgung	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden.
Anmerkung	Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein Vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter / Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.