Produktinformation P400629



setta Star rapid KF

Dispersionsfarbe, matt, gut deckend und füllend, NA 2, KV 1

Produktbeschreibung

setta Star Rapid ist eine besonders hochdeckende, konservierungsmittelfreie, lösemittel- und weichmacherfreie, scheuerbeständige, wasserverdünnbare, stumpf matte, Dispersionsfarbe für Decken- und Wandflächen bei normaler bis hoher Beanspruchung in Wohnräumen, Küchen, Bädern, Büros, Fabrikhallen usw. Auch in sensiblen Arbeits- und Wohnbereichen einsetzbar.

- Strapazier- und reinigungsfähig
- Konservierungsmittelfrei, Emissionsminimiert und lösemittelfrei
- Frei von foggingaktiven Substanzen
- Wasserverdünnbar und geruchsarm
- Hoch ergiebig
- Weichmacherfrei
- Diffusionsfähig

Anwendungsbereich

Für Decken- und Wandanstriche innen; z. B. auf Raufaser, Putz (MG PII, PIII, PIVa, b, c), Beton, Kalksandsteinmauerwerk, Porenbeton sowie für Renovierungsanstriche.

Verträglichkeit

Nur mischbar mit gleichartigen und den in diesem Praxismerkblatt dafür vorgesehenen Materialien.

Werkstoffbeschreibung

Standardfarbtöne: Weiß, Mix-Basen

Mit setta Allcolor Vollton- und Abtönfarben oder gleichwertigen Vollton- und Abtönfarben abtönbar. Bei Selbstabtönung benötigte Gesamtmenge untereinander vermischen, um Farbtonunterschiede zu vermeiden. Bei Bestellung eines Farbtones in größeren Mengen auf Anfrage auch werkseitig abgetönt lieferbar.

setta Star Rapid ist nach allen gängigen Farbsystemen maschinell über setta Mix tönbar. Um evtl. Abtönfehler zu erkennen, bitte vor Verarbeitung auf Farbtonexaktheit überprüfen. Auf zusammenhängenden Flächen nur Farbtöne einer Anfertigung (Charge) verwenden. Brillante, reinbunte, intensive Farbtöne weisen unter Umständen ein geringeres Deckvermögen auf. Es empfiehlt sich deshalb bei diesen Farbtönen einen vergleichbaren, deckenden, auf Weiß basierenden, pastelligen Farbton vorzustreichen. Evtl. kann ein zusätzlicher Deckanstrich erforderlich werden.

Werkstoffbasis: Polymerdispersion

Dichte: ca. 1,52 g/cm3

Klassifizierung nach DIN EN 13 300
- Nassabriebbeständigkeit: Klasse 2
- Kontrastverhältnis: Klasse 1 bei ca. 8 m²/l
- Glanz: stumpfmatt
- maximale Korngröße: fein

Produktinformation P400629

	Bei Bedarf geringfügig mit Wasser.
Verdünnung	
Lagerung	Kühl und frostfrei. Anbruchgebinde dicht verschließen und bald verbrauchen.
Auftrag	setta Star Rapid kann im Streich-, Roll- und Airless Spritzverfahren verarbeitet werden. Airlessauftrag: Düse:0,021 - 0,027 inch, entspricht 0,53 – 0,69 mm Spritzdruck: 120 - 180 bar Spritzwinkel: 40° - 50° Bei Verarbeitung im Spritzverfahren den Farbnebel nicht einatmen und einen geeigneten Atemschutz anlegen.
Verbrauch	Ca. 120-150 ml/m^2 je Anstrich. Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.
Verarbeitungstemperatur	Nicht unter +5 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten.
Werkzeugreinigung	Nach Gebrauch sofort mit Wasser.
Trocknung	Oberflächentrocken und überarbeitbar nach ca. 6 Stunden (+23 °C, 50 % r. F.) Bei niedrigerer Temperatur und/ oder höherer Luftfeuchtigkeit län gere Trocknungszeit berücksichtigen.
Deklarationshinweis	Wassergefährdungsklasse 1 nach VwVwS Spritznebel nicht einatmen. Es gelten die Angaben im aktuellen EG-Sicherheitsdatenblatt
Verdünnung	Bei Bedarf mit max. 5% Wasser für den Voranstrich und mit max. 5% Wasser für den Deckanstrich.
Beschichtungsaufbau	Der Untergrund muss fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen verbundstörenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen gründlich entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarben anstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Nicht anstrichgeeignete Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturesten restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht fluatieren, bei farbiger Beschichtung ganzflächig. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18 363, Absatz 3. **Putz (MG PII, PIII), Beton** Falls erforderlich setta Acryl-Grund oder Hydro-Acryl-Tiefgrund. ZWB und SLB setta Star Rapid **Putz (MG PIVa, b, c)** Falls erforderlich setta Acryl-Grund oder Hydro-Acryl-Tiefgrund ZWB und SLB wie vor **Porenbeton, innen** Falls erforderlich setta Acryl-Grund oder Hydro-Acryl-Tiefgrund. ZWB und SLB setta Star Rapid **Gipskarton, innen** Falls erforderlich setta Acryl-Grund oder Hydro-Acryl-Tiefgrund setta Profi Grund EG oder setta Haftgrund. Bei verfärbenden Inhaltsstoffen setta Aqua Haft- und

Produktinformation P400629

	Sperrgrund vorbeschichten. ZWB und SLB setta Star Rapid **Normal saugende Untergründe, z. B. matte Dispersionsfarbenanstriche** Den Voranstrich setta Star Rapid mit 5-10% Wasser verdünnt ausführen, SLB setta Star Rapid **Nicht bzw. schwach saugende Untergründe, z. B. Öl- und Lackfarben anstriche, glänzende Dispersionsfarbenanstriche, auch als Isolierung gegen z.B. Nikotin- Ruß- und Wasserflecken.** Setta Aqua Haft- und Sperrgrund, ZWB (wenn erforderlich) und SLB setta Star Rapid
Ergänzungsprodukte	setta Profi Grund EG, setta Haftgrund, setta Acryl-Grund, Hydro-Acryl-Tiefgrund, setta Aqua Haft- und Sperrgrund.
Hinweise	**Verfärbungen bei Gipskarton** Bei der Gefahr des Durchschlagens von Vergilbungen bei unbehandeltem Gipskarton ist gemäß BFS-Merkblatt Nr. 12, Teil 2 eine zusätzliche absperrende Be-schichtung auszuführen. Siehe oben. Je nach Objektsituation hierzu z. B. setta Aqua Haft- und Sperrgrund einsetzen. Zur genauen Beurteilung haben sich Musteranstriche als sinnvoll erwiesen. **Spachtelung rauer Flächen** Falls erforderlich, raue Flächen vor dem Beschichtungsaufbau durch Spachtelung mit z. B. setta mur, setta füll, setta Füll-Stoff. **Einsatz bei Streiflichteinfall** Speziell hier empfehlen wir den Einsatz von z.B. setta Profi Grund EG und/oder setta Platinum/setta Platinum plus. **Ausführung in brillanten bzw. intensiven Farbtönen** Bei der Auswahl von Intensivfarbtönen für strapazierte Bereiche, z. B. Flure, Treppenhäuser u. ä., kann der Einsatz von setta Latexfarbe/setta Platinum sinnvoll sein. **Höhere Reinigungsfähigkeit der Oberfläche** Zur Erzielung einer Oberfläche mit erhöhter Reinigungsfähigkeit (z. B. für mehrmalige partielle Schmutzentfernung (mit feuchtem Schwamm), empfehlen wir den Einsatz von Innendispersionsfarben mit mittlerem Glanz oder glänzender Oberfläche. **Verträglichkeit mit Dichtstoff** Bei der Beschichtung von anstrichverträglichen Dichtstoffen z. B. Acryl-Dichtungsmassen können aufgrund der höheren Elastizi tät Risse im Anstrichmaterial auftreten. Darüber hinaus kann es zu Verfärbungen in der Beschichtung kommen. Wir empfehlen im Einzelfall Eigenversuche durchzuführen. **Weitere Angaben** Die weiteren Angaben in den Produktinformationen der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.
Anmerkung	Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches

Produktinformation P400629

	Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter / Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit Erscheinen einer Neuauflage dieser Produktinformation mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit
Besondere Hinweise	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten anlegen. Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. AVV-Abfallschlüssel Nr. 080112.