setta

Einfach. Besser.



NATÜRLICH VEGAN

Natürlich. Stroh.

Der 1. Boden aus Stroh

STRAW FLOOR

Abmessung: 1200 x 190 mm | Stärke: 11 mm | Planken/Paket: 6
m²/Paket: 1,368 | m²/Palette: 71,136 | Pakete/Palette: 52

Loc-Click



4V Fuge





2050 Halmburg | 4250055121397



2051 Bauernflur | 4250055121403



2052 Strohried | 4250055121410



2053 Felderich | 4250055121427



2054 Kornhain | 4250055121434

PRODUKTINFORMATION

Clicksystem	Loc-Click (Angle-Angle)
Oberflächenstruktur	tief gebürstet (deep brushed)
Oberflächenbehandlung	UV-Lack
Echtholz-Nutzschicht	1mm
Glanzgrad	5-8 (stumpfmatt - matt)
Sortierung	lebhaft
Dichte	≈ 1.170 kg/m³
Fuge	4V-Fuge
Maße	1200 x 190 x 11mm
Paketinhalt (VPE)	6 Stück = 1,368 m²
Palettengröße	52 VPE = 71,136 m²
Gewicht	16,5 kg/VPE

TECHNISCHE DATEN

PRÜFUNG	EIGENSCHAFT	PRÜFNORM
Rutschhemmung	R9	EN 16165:
Biegefestigkeit	≥70 Mpa	EN 408
Rechtwinkligkeit	q max. ≤ 0.15 mm	EN 13329
Geradheit der Oberfläche	s max. ≤ 0.20 mm/m	EN 13329
Ebenheit der Elemente	f w, ≤ 0.10 % f l, ≤ 0.50 %	EN 13329
Öffnungen zwischen Elementen	Ø ≤ 0.15 mm max. ≤ 0.20 mm	EN 13330
Höhenunterschied zwischen Elementen	Ø ≤ 0.10 mm max. ≤ 0.15 mm	EN 13331
Feuchtigkeitsgehalt	7,40%	-
Verschleißfestigkeit	≤ 0.07 g / 100 r	ISO 7784-2
Mikrokratzfestigkeit, Verfahren A	≤ MSR-A2	EN16094
Haftzugfestigkeit	Kennwert 2	ISO 2409
Resteindruck	0,1 mm	EN ISO 24343-1
Fleckenbeständigkeit	Grade 5	EN 438-2
Verriegelungsfestigkeit	≥ 2.5 kN/m	ISO 24334
Dickenquellung	3,50%	EN 13329
Maßstabilität nach Wärmeeinwirkung	0.21 mm	EN 13329
Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung	✓	EN 13329
"Formaldehydemission / CARB II"	≤ 0,02 ppm = ENF E1 < E0 < CARB II < ENF	EN 717-1
Schwermetallmigration	✓	EN 71-3
TVOC	A+	French VOC Regulation
Stuhlrollen geeignet	✓	EN 425:2002
PCP	≤ 5ppm	EN 14041
Lichtecht	Grad 6	EN ISO 105-B02
Wärmeleitfähigkeit	0,199 W/(mK)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,0553 (m²K)/W	
REACH	✓	
Verschieben eines Möbelfußes	Keine sichtbaren Veränderungen	EN 424

VERBUND FARBE UND GESTALTUNG GMBH | EUPENER STR. 70 | 50933 KÖLN | GERMANY

Alle angegebenen Werte sind Richtwerte. Produktionsbedingte Schwankungen sind nicht auszuschließen. Dieses Produkt wird hergestellt von der © Koczwara Vertriebs-GmbH (Scheuten-Solar-Straße 2, 45881 Gelsenkirchen, GERMANY) für die Verbund Farbe und Gestaltung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.